



**Den Braven**

## Technisches Datenblatt

### Den Braven Isokleber

1K Pistolenschaum B2 - Perimeterklebstoff



#### Produktbeschreibung

Den Braven Isokleber ist ein feuchtigkeitshärtende, einkomponentiger Polyurethan Pistolenschaum in B2-Qualität zum Verkleben von Polystyrol- bzw. Hartschaumplatten im Perimeterbereich.

#### Vorteile

- Perimeterklebstoff
- Zur Verklebung von Polystyrol- und PU-Hartschaumplatten auf Bitumen
- Zeitsparend durch einfache Handhabung und Dosierbarkeit über PU-Schaumpistole
- Für bis zu 13 m<sup>2</sup> Wandfläche
- Hohe Alterungsbeständigkeit

#### Anwendungsgebiet

Zum Verkleben von Polystyrol- bzw. Hartschaumplatten im Perimeterbereich geeignet (normale Feuchte vorausgesetzt, nicht bei drückendem Wasser). Gute Haftung auf Kaltbitumenbeschichtungen und Bitumenbahnen. Auch für alle anderen gängigen Bauuntergründe, wie Beton, Mauerwerk und Holz geeignet.

#### Allgemeine Hinweise

Verarbeitungstemperatur: + 5 °C bis + 30 °C  
Empfohlene  
Verarbeitungs- und Dosentemperatur liegt bei mind. + 15 °C und

max. + 25 °C. Gut vorfeuchten, Umgebung abdecken. PU-Schaumreiniger bereithalten. Für ausreichende Luftzirkulation sorgen! 1. Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen. 2. Dose mindestens 30x kräftig schütteln. 3. Pistole auf die Dose schrauben, nicht verkanten, Materialdurchsatz einstellen. 4. PU-Schaum durch drücken des Pistolenabzuges ausbringen. Der Klebstoff muss mit mindestens 3 durchgehenden Streifen pro Platte in Abstand von ca. 30 cm senkrecht auf die Aussenwand aufgebracht werden. Die entstehenden Zwischen- und Anschlussfugen der Platten werden mit dem Klebstoff verfüllt, um Erdreich fernzuhalten. Die unterste Platte sollte auf festen Untergrund stehen, um ein späteres Abrutschen zu verhindern. Platten fixieren bis der Klebstoff abgebunden ist. 3 Wochen nach der Verklebung sollte durch Verfüllen mit Erde der notwendige Druck auf die Dämmplatten gebracht werden, um das gewünschte Ergebnis zu erreichen. Leere Dosen sofort durch neue ersetzen. Bei kurzen Arbeitspausen die Dosen angeschraubt lassen und Pistole durch Eindrehen der Einstellschraube sichern. Angebrochene Dose mit aufgeschraubter Pistole lagern, Dose aufrecht stehend und gesicherter Pistole. Bei längeren Pausen die Pistole mit tPU-Schaum-Reiniger spülen (niemals Wasser o.Ä.). Maßnahmen zum Unfall- und Gesundheitsschutz, die sich aus dem Sicherheitsdatenblatt und der Kennzeichnung ergeben, sind zu beachten! Das EG-Sicherheitsdatenblatt steht zur Verfügung unter [www.denbraven.com](http://www.denbraven.com). Recycling: Die kostenlose Abholung von Kartons mit gebrauchten PU-Schaumdosen erfolgt durch die Firma PDR, PUR-Dosen Recycling per Faxeauftrag unter der Faxnummer 0800 – 783 67 37. Die Entsorgung erfolgt nach Terminvereinbarung. Transport: PU-Schaumdosen im KFZ nur gut gesichert im Laderaum transportieren, nie im Fond.

Better  
results  
through  
Knowledge



**Den Braven**

Den Braven  
Denariusstraat 11, 4903 RC Oosterhout  
T +31 (0)162 491 000 | E [info@denbraven.nl](mailto:info@denbraven.nl)

11-12-2017 15:01:28 UTC



## Technisches Datenblatt

### Den Braven Isokleber

#### 1K Pistolenschaum B2 - Perimeterklebstoff

#### zusätzliche Informationen

Basis	low monomer	Polyurethane
Brandverhalten		B2
Dichte		15 - 20 kg/m <sup>3</sup>
Ergiebigkeit / Ausbeute	FEICA TM1003	750 ml = 40-45 liter
Geschlossene Zellen		± 70%
Temperaturbeständigkeit		- 40 °C to + 90 °C
Verarbeitungstemperatur		+ 5 °C to + 35 °C
Wärmeleitfähigkeit		30-35 mW/m.K

*Es handelt sich um Standard-Werte, die um +/- 3% abweichen können.*

#### Anwendungsbeschränkungen

- Not suitable for PE, PP, PC, PMMA, PTFE, soft plastics, neoprene and bituminous substrates
- Not suitable for permanent water load. Not suitable for use (eg filling) in cavities with insufficient moisture

#### Verarbeitungshinweise

Untergrund muss fest, sauber, öl- und fettfrei sein. Gut vorfeuchten, Umgebung abdecken. PU-Schaumreiniger bereithalten. Für ausreichende Luftzirkulation sorgen!

#### Reinigung

Frischer Schaum kann direkt mit PU-Schaum Reiniger entfernt werden. Nach Aushärtung kann der überschüssige Schaum mit einem Messer entfernt werden.

#### Farbe(n)

- Beige

#### Verpackung

- Canister

*Für Produktspezifikationen besuchen Sie bitte die entsprechende Produkt-Detailseite.*

#### Haltbarkeit

In der ungeöffneten Originalverpackung zwischen + 5 °C und + 25 °C an einem trockenen Ort mindestens 12 Monate ab Produktionsdatum haltbar.

#### Gesundheit und Sicherheit

Die Sicherheitsdatenblätter des Produktes müssen vor Gebrauch gelesen und verstanden werden. Sie sind auf Anfrage und über die Den Braven Webseiten erhältlich.

#### Garantie und Gewährleistung

Den Braven garantiert, dass seine Produkte innerhalb der Haltbarkeit den aufgeführten Spezifikationen entsprechen.

#### Haftungsausschluss

Die Informationen in diesem Dokument sowie in allen unseren schriftlichen und digitalen Publikationen entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Den Braven kann nicht für Fehler, Ungenauigkeiten oder redaktionelle Fehler, durch technologische Veränderungen oder Forschungserkenntnisse zwischen dem Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments und dem Datum des Produktkaufes verantwortlich gemacht werden. Den Braven behält sich das Recht vor, Änderungen an Formulierungen vorzunehmen. Vor der Anwendung des Produkts sollte der Benutzer sich mit der in diesem Dokument und / oder in anderen produktbezogenen Dokumenten enthaltenen Informationen vertraut machen. Vor der Anwendung des Produkts sollte der Benutzer alle erforderlichen Prüfungen durchführen, um sicherzustellen, dass das Produkt für die Anwendung geeignet ist. Die Anwendungsverfahren wie auch die Lager- und Transportbedingungen liegen außerhalb unserer Kontrolle und damit unserer Verantwortung. Eine Haftung kann entsprechend des Produktblattes nicht übernommen werden. Eine Lieferung erfolgt nur in Übereinstimmung mit unseren Liefer- und Zahlungsbedingungen. Die in dem vorliegenden technischen Datenblatt aufgeführten Informationen stellen Richtangaben dar und sind nicht vollständig.