



Den Braven

Technisches Datenblatt

Den Braven ECO PU Montageschaum < 1% freies MDI 1K Montageschaum B2 <1% freies MDI



Produktbeschreibung

Den Braven ECO PU Montageschaum ist ein feuchtigkeithärtender, einkomponentiger PU-Schaum in B2-Qualität mit einem reduzierten MDI-Gehalt (<1% freies MDI).

Vorteile

- <1% freies MDI
- Verbesserte UV-Stabilität
- Zum Füllen und Dämmen universell geeignet
- Optimale Festigkeit

Anwendungsgebiet

Isolierung von Fenster- und Türrahmen, Verfüllen von Hohlräumen (z.B. zwischen Rollladenkästen und Mauerwerk). Vermeidet Wärmebrücken, ideal zur Schalldämmung. Ausfüllen von Wandfugen nach der Montage von Fertigbauelementen. Verfüllen von Rohrdurchbrüchen durch Decken und Wände. Dämmen und Isolieren von Leitungsführungen bei der Sanitär- und Heizungsinstallation. Verkleben und Isolieren von Paneelen, gewellten Platten, Dachziegeln etc. Verschäumung von Elektroinstallationen, Antennendurchführungen und Rohre sowie Anschlüsse im Dachbereich. Haftet ausgezeichnet auf Beton, Putz, Mauerwerk, Holz, Metall und vielen Kunststoffen wie Styropor, PU-Hartschaum und Hart PVC.

Allgemeine Hinweise

Verarbeitungstemperatur: + 5°C bis + 35°C Empfohlene Verarbeitungs- und Dosentemperatur liegt bei mind. + 15°C und max. + 25°C. 1. Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen. 2. Dose mindestens 30x kräftig schütteln. 3. Adapter auf die Dose schrauben. 4. Dose mit Ventil nach unten halten und durch Hebeldruck ausschäumen. Hohlräume von unten her ausschäumen. Hohlräume / Größere Fugen über 3 cm sind in mehreren Schichten zu füllen. Die Wartezeit zwischen den Anwendungen beträgt 15-30 Minuten. Vor jedem Auftragen leicht mit Wasser besprühen. Leere Dosen sofort durch neue ersetzen. Bei kurzen Arbeitspausen die Dosen angeschraubt lassen und Pistole durch Eindrehen der Einstellschraube sichern. Angebrochene Dose mit aufgeschraubter Pistole lagern, Dose aufrecht stehend und gesicherter Pistole. Bei längeren Pausen die Pistole mit PU-Schaum-Reiniger spülen (niemals Wasser o.Ä.) Maßnahmen zum Unfall- und Gesundheitsschutz, die sich aus dem Sicherheitsdatenblatt und der Kennzeichnung ergeben, sind zu beachten! Das EG-Sicherheitsdatenblatt steht zur Verfügung unter www.denbraven.com. Recycling: Die kostenlose Abholung von Kartons mit gebrauchten PU-Schaumdosen erfolgt durch die Firma PDR, PUR-Dosen Recycling per Faxeauftrag unter der Faxnummer 0800 – 783 67 37. Die Entsorgung erfolgt nach Terminvereinbarung. Transport: PU-Schaumdosen im KFZ nur gut gesichert im Laderaum transportieren, nie im Fond.



Den Braven

Den Braven
Denariusstraat 11, 4903 RC Oosterhout
T +31 (0)162 491 000 | E info@denbraven.nl

11-12-2017 17:18:59 UTC



Better results through Knowledge

Technisches Datenblatt

Den Braven ECO PU Montageschaum < 1% freies MDI 1K Montageschaum B2 <1% freies MDI

zusätzliche Informationen

Aushärtungszeit	FEICA TM1015	100 - 120 minutes
Basis		Polyurethane
Brandverhalten		B2
Dichte		25 - 35 kg/m ³
Ergiebigkeit / Ausbeute	FEICA TM1003	500 ml = 12-13 liter
Geschlossene Zellen		± 70%
Klebefreie Zeit	FEICA TM1014	10 - 15 minutes
Schneidbar nach	FEICA TM1005	40 - 60 minutes
Temperaturbeständigkeit		- 40°C to + 90°C
Verarbeitungstemperatur		+ 5°C to + 35°C
Wärmeleitfähigkeit		30-35 mW/m.K

Es handelt sich um Standard-Werte, die um +/- 3% abweichen können.

Anwendungsbeschränkungen

- Not suitable for PE, PP, PC, PMMA, PTFE, soft plastics, neoprene and bituminous substrates
- Not suitable for permanent water load. Not suitable for use (eg filling) in cavities with insufficient moisture

Verarbeitungshinweise

Untergrund muss fest, sauber, öl- und fettfrei sein. Gut vorfeuchten, Umgebung abdecken. PU-Schaumreiniger bereithalten. Für ausreichende Luftzirkulation sorgen!

Reinigung

Frischer Schaum kann direkt mit PU-Schaum Reiniger entfernt werden. Nach Aushärtung kann der überschüssige Schaum mit einem Messer entfernt werden.

Farbe(n)

- White

Verpackung

- Canister

Für Produktspezifikationen besuchen Sie bitte die entsprechende Produkt-Detailseite.

Haltbarkeit

In der ungeöffneten Originalverpackung zwischen + 5°C und + 25°C an einem trockenen Ort mindestens 9 Monate ab Produktionsdatum haltbar.

Gesundheit und Sicherheit

Die Sicherheitsdatenblätter des Produktes müssen vor Gebrauch gelesen und verstanden werden. Sie sind auf Anfrage und über die Den Braven Webseiten erhältlich.

Garantie und Gewährleistung

Den Braven garantiert, dass seine Produkte innerhalb der Haltbarkeit den aufgeführten Spezifikationen entsprechen.

Haftungsausschluss

Die Informationen in diesem Dokument sowie in allen unseren schriftlichen und digitalen Publikationen entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Den Braven kann nicht für Fehler, Ungenauigkeiten oder redaktionelle Fehler, durch technologische Veränderungen oder Forschungserkenntnisse zwischen dem Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments und dem Datum des Produktkaufes verantwortlich gemacht werden. Den Braven behält sich das Recht vor, Änderungen an Formulierungen vorzunehmen. Vor der Anwendung des Produkts sollte der Benutzer sich mit der in diesem Dokument und / oder in anderen produktbezogenen Dokumenten enthaltenen Informationen vertraut machen. Vor der Anwendung des Produkts sollte der Benutzer alle erforderlichen Prüfungen durchführen, um sicherzustellen, dass das Produkt für die Anwendung geeignet ist. Die Anwendungsverfahren wie auch die Lager- und Transportbedingungen liegen außerhalb unserer Kontrolle und damit unserer Verantwortung. Eine Haftung kann entsprechend des Produktblattes nicht übernommen werden. Eine Lieferung erfolgt nur in Übereinstimmung mit unseren Liefer- und Zahlungsbedingungen. Die in dem vorliegenden technischen Datenblatt aufgeführten Informationen stellen Richtangaben dar und sind nicht vollständig.