

Montage Zargen Turbo 2K P555

TECHNISCHES MERKBLATT

SMARTE PRODUKTVORTEILE

- für Türzargen und Fenster
- zum Ausschäumen von Formteilen
- sehr hohe Formstabilität
- extra schnell härtend

ANWENDUNGSBEREICHE

MONTAGE ZARGEN TURBO 2K P555 eignet sich hervorragend zur Montage und Dämmung von Türzargen und Fensterrahmen. Montieren von geschäumten PS-Formteilen, Füllen und Dämmen von Hohlräumen mit unzureichendem Feuchtigkeitszugang. Befestigen von Dämmelementen, Verwendung im Apparate- und Behälterbau, Modellbau und Bastelarbeiten. Montage- und Isolationsarbeiten im Innenausbau.

EIGENSCHAFTEN/HAFTUNG:

MONTAGE ZARGEN TURBO 2K P555 zeichnet sich durch seine beschleunigte Aushärtung und Belastbarkeit aus, sowie erhöhte Klebkraft und hohe Formstabilität. Hat eine hohe Alterungsbeständigkeit und haftet ausgezeichnet auf Beton, Putz, Mauerwerk, Holz und vielen Kunststoffen. Ist emissionsarm und hat beste Wärmedämmeigenschaften.

VORBEREITUNG DER HAFTFLÄCHEN:

Der Untergrund muss trocken, fest, sauber, staub-, fett- und trennmittelfrei sein (Untergrund nicht vorfeuchten). Die Bauteile fachgerecht zur Verarbeitung vorbereiten. Die ideale Verarbeitungstemperatur der Dose liegt bei + 20 °C. Die Untergründe dürfen nicht angefeuchtet werden. Gipsbaustoffe und Gasbeton mit einem geeigneten PU-Primer vorbehandeln! Die Doseninhalts-temperatur sollte mindestens + 15 °C bis maximal + 25 °C und die Untergrundtemperatur mindestens + 10 °C sein.

EINSCHRÄNKUNGEN:

Nicht geeignet für Anwendungen unter Wasser. Ausgehärteter Schaum ist nicht UV-beständig. Schaum haftet nicht auf Materialien wie Polyethylen, Polypropylen, Silikon, Teflon, Fett.

VERARBEITUNG:

Doseninhalt prinzipiell sofort nach Aktivierung verarbeiten (Überhitzungs- und Berstgefahr). Schutzhand-



schuhe und Schutzbrille tragen, PU- Schaumreiniger bereithalten. Adapter auf das Ventil aufschrauben / Dose mit Ventil nach unten halten, untere Scheibe an der Dose sechsmal nach rechts drehen, Dose mindestens 30-mal kräftig schütteln, Dose mit Ventil nach unten halten und durch Hebeldruck ausschäumen. SOFORT ausschäumen! Schaum muss gleichmäßig durchgefärbt sein (ggf. nochmals schütteln).

Wichtige Hinweise: Dose muss sofort nach Aktivierung innerhalb von 2 – 3 min verarbeitet werden! Produkt entwickelt nach Aktivierung Reaktionswärme (Berstgefahr)! Beim Einbau von Türzargen diese, bis zur vollständigen Aushärtung verspreizen. Im KFZ nur gut gesichert im Laderaum transportieren, nie im Fond. Ausgehärteter Schaum kann nur mechanisch entfernt werden. Empfehlenswert ist es, auf den jeweiligen Untergründen einen Haftungs- und Verträglichkeitstest durchzuführen.

LIEFERGEBINDE:

Art.-Nr. 30613649

245-ml-Dose

12 Stück im Karton

TECHNISCHE ANGABEN UND DATEN

Basis	Polyurethan
Farbe	violett
Dosen- und Verarbeitungstemperatur	+ 15 °C bis + 25 °C / optimal + 20 °C
Untergrundtemperatur	mind. + 10 °C
Temperaturbeständigkeit	- 40 °C bis + 90 °C (nach Aushärtung)
Rohdichte	ca. 40 kg/m ³
Klebfrei	ca. 6 min*
Schneidbar nach (Ø 20 mm)	ca. 10 min*
Durchhärtung nach (Ø 20 mm)	ca. 20 min*
Belastbar nach	ca. 30 bis 60 min*
Vollbelastbar	nach ca. 24 h
Scherfestigkeit	ca. 13 N/cm ²
Wärmeleitfähigkeit	ca. 0,035 W/m K
Druckspannung bei 10 % Stauchung	ca. 10 N/cm ²
Lagerstabilität	9 Monate
Brandverhalten	Baustoffklasse B2
Spreizzeit	mind. 1 h
Ausbeute	ca. 6 Liter

* in Abhängigkeit von Temperatur und Schichtdicke



Mit diesen Hinweisen wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Verwendungsmöglichkeiten und der ausserhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen unserer Produkte nicht übernehmen. Eigenversuche durchführen. Leichte Verfärbungen bei Dichtstoffen unter UV-Einstrahlung möglich. Geringe Farbschwankungen zwischen Chargen produktionstechnisch bedingt. Für die absolute Farbtreue wird keine Garantie übernommen. Objektbezogen chargengleiches Material verwenden. Unser technischer und kaufmännischer Beratungsdienst steht Ihnen zur Verfügung.

Mit dem Erscheinen dieses Datenblattes werden alle früheren Ausgaben ungültig.

Ausgabe: 04.19

Bostik GmbH

An der Bundesstraße 16 · D-33829 Borgholzhausen

Tel.: +49 (0) 5425 801-0 · Fax: +49 (0) 5425 801-140

E-Mail: info.germany@bostik.com

www.bostik.de

BOSTIK HOTLINE

Smart help
+ 49 (0) 5425 801-0



Bostik GmbH

Papierfabrikstraße 1 · A-4600 Wels

Tel.: +43 (0) 72 42 5 30 -10 · Fax: +43 (0) 72 42 5 30 - 12

E-Mail: info.austria@bostik.com

www.bostik.de

00000000