



S960 MARMOR SILICON

DICHTSTOFFE AUS SILICONKAUTSCHUK

TECHNISCHES MERKBLATT

SMARTE PRODUKTVORTEILE

- speziell für Marmor und Naturstein
- neutralvernetzend
- MEKO-frei
- witterungsbeständig
- für innen und aussen
- mit Schutzeffekt

ANWENDUNGSBEREICH:

Fugendichtung von Marmor und anderen Natursteinen im Innen- und Aussenbereich, in Nassräumen. S960 MARMOR SILICON nicht an Aquarien und Lebensmittel nahen Bereichen einsetzen.

EIGENSCHAFTEN/HAFTUNG:

S960 MARMOR SILICON wurde speziell für die Verfüugung von Marmor und Naturstein entwickelt. Eine Weichmachermigration aus dem Silicon und die damit verbundene Randzonen-Verschmutzung wird zuverlässig vermieden. Nach dem Einbringen in die Fugen verfestigt sich das Material durch Reaktion mit Luftfeuchtigkeit zu einer elastischen Fugendichtung. Im abge bundenen Zustand ist S960 MARMOR SILICON geruchlos und indifferent. Darüber hinaus zeichnet es sich durch eine sehr gute Alterungs-, Witterungs- und UV-Beständigkeit aus.

VORBEREITUNG DER HAFTFLÄCHEN:

Die Fugen müssen tragfähig, trocken, staub-, öl- und fettfrei sein. Verunreinigungen sind mit geeignetem Reiniger (z. B. Aceton) zu entfernen.

Um eine Haftung der Siliconmasse am Fugenuntergrund zu vermeiden sowie zur Herstellung der erforderlichen Fugenproportionen ist ein Vorfüllen mit geschlossenzelligem PE-Profil notwendig.

Eine Vorbehandlung mit einem speziellen Primer wird bei folgenden Untergründen empfohlen:

- Primer 5005 MS/ST zur Vorbehandlung von Untergründen aus Natur- und Kunststein sowie in Bereichen mit dauernder Nassbelastung.

Wegen der Verschiedenartigkeit der Materialien können hier nur allgemeine Hinweise gegeben werden.

Eigenversuche zur Prüfung der Haftung werden dringend empfohlen!



VERARBEITUNG:

Um eine sauber begrenzte Fuge zu erhalten, ist es zweckmäßig, die Fugenränder vor dem Auftragen des Primers bzw. dem Einbringen von S960 MARMOR SILICON mit Selbstklebeband abzudecken. Das Klebeband ist sofort nach Glättung der Fugenoberfläche wieder abzuziehen.

S960 MARMOR SILICON wird in Düsenkartuschen geliefert und kann mit Hand- oder Druckluftpistolen verarbeitet werden.

Der Dichtstoff soll die geprimerten Flächen vollständig überdecken.

Es ist drauf zu achten, dass die Fugenflanken beim Einbringen der Dichtungsmasse gut benetzt werden. Nach dem Einbringen in die Fugen ist die Oberfläche der Dichtungsmasse vor Eintritt der Hautbildung zu glätten, wobei die Masse nochmals fest an die Haftflächen angedrückt werden soll.

Als Glättmittel sind nur Materialien zu verwenden, welche keine Verfärbung hervorrufen können.

Wegen der Empfindlichkeit von Marmor und Naturstein bezüglich Fleckenbildung sind Überschussmengen Glättmittel sofort vom Naturstein zu entfernen.

LIEFERGEBINDE / FARBEN:

300-ml-Kartusche 12 Kartuschen pro Karton
96 Kartons pro Palette



TECHNISCHE ANGABEN UND DATEN	
Basis	Silikonkautschuk, neutralvernetzend
Konsistenz	pastös, standfest
Verarbeitungstemperatur	+ 5 °C bis + 35 °C
Rückstellvermögen	mindestens > 90 % (bei 100 % Dehnung nach DIN 52 458)
Spez. Gewicht	ca. 1,02 g/ml
Zulässige Gesamtverformung	25 %
Hautbildungszeit	nach ca. 10 Minuten (bei + 23 °C / 50 % rel. Luftfeuchte)
SHORE A - Härte	ca. 18
Fungizide Ausrüstung	ja
Aushärtezeit	ca. 3 mm
Verbrauch	1 Kartusche à 300 ml reicht für lfdm: Fugentiefe 5 mm / Fugenbreite 5 mm = 12,5 lfdm Fugentiefe 8 mm / Fugenbreite 8 mm = 5 lfdm Fugentiefe 10 mm / Fugenbreite 10 mm = 3 lfdm
Reinigung	Arbeitsgeräte können von frischem S960 MARMOR SILICON mit Bostik Niboclean Pro Reinigungstücher oder einem anderen gebräuchlichen Lösemittel gereinigt werden. Abgebundenes Material lässt sich nur mechanisch entfernen.
Farben	transparent, grauweiß, silbergrau, hellgrau, mittelgrau, anthrazit, beige
Lagerung	Kühl und trocken. In Originalverpackung mindestens 15 Monate lagerfähig.

Mit diesen Hinweisen wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Verwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen unserer Produkte nicht übernehmen. Eigenversuche durchführen. Leichte Verfärbungen bei Dichtstoffen unter UV-Einstrahlung möglich. Geringe Farbschwankungen zwischen Chargen produktionstechnisch bedingt. Für die absolute Farbtreue wird keine Garantie übernommen. Objektbezogen chargengleiches Material verwenden. Unser technischer und kaufmännischer Beratungsdienst steht Ihnen zur Verfügung.

Mit dem Erscheinen dieses Datenblattes werden alle früheren Ausgaben ungültig.

Ausgabe: 06.21

Bostik GmbH
An der Bundesstraße 16 · D-33829 Borgholzhausen
Tel.: +49 5425 801-0 · Fax: +49 5425 801-140
E-Mail: info.germany@bostik.com
www.bostik.de

BOSTIK HOTLINE

Smart help
+ 49 5425 801-0

Bostik GmbH
Papierfabrikstraße 1 · A-4600 Wels
Tel.: +43 72 42 5 30 -10 · Fax: +43 72 42 5 30 - 12
E-Mail: info.austria@bostik.com
www.bostik.de